



GUIDE : BOUGIE COULÉE EN CIRE DE SOJA

Ce guide vous accompagne pas à pas dans la fabrication de votre bougie coulée en cire de soja.

AVANT DE COMMENCER

Calculer les quantités de cire, de parfum et de colorant nécessaires avec notre [calculateur bougie](#).

- Poser votre contenant vide sur la balance et faire la tare.
- Remplir d'eau jusqu'au niveau de remplissage souhaité pour votre bougie.
- Reporter le poids d'eau obtenu, en grammes, dans le [calculateur](#), puis renseigner les pourcentages de parfum et de colorant souhaités.
- Vider le contenant et le sécher soigneusement avant de commencer.

Nous vous recommandons d'ajouter maximum 10% de parfum et 0.3% de colorant. Les mèches fournies sont à choisir en fonction du diamètre intérieur de votre contenant et de la quantité d'additifs ajoutés à la cire. Plus il y aura d'additif plus la mèche devra être puissante.

À PRÉVOIR POUR LA CRÉATION

- Un contenant adapté et résistant à la chaleur
- Une balance précise à 0,1 g
- Une spatule pour mélanger

LES ÉTAPES

1. Préparer le contenant : propre et parfaitement sec.
2. Placer un petit morceau de cire adhésive à coller en dessous du socle de la mèche, puis fixer la mèche au fond du contenant. Installer ensuite le centreur sur le dessus pour maintenir la mèche droite et centrée pendant le coulage et le refroidissement.
3. Faire fondre la cire et le colorant dans le fondoir et contrôler la température à l'aide d'un thermomètre (80° pour la cire de soja max).
4. Éteindre le fondoir, laisser la température de la cire redescendre jusqu'à 65°, ajouter le parfum puis mélanger pendant 2 minutes.
5. Lorsque la cire atteint environ 60°, verser lentement dans le contenant en veillant à maintenir la mèche bien centrée.
6. Laisser refroidir à température ambiante à l'abri des courants d'air.
7. Une fois la bougie complètement refroidie et solidifiée, couper la mèche à 5 mm.
8. Prévoir idéalement 1 à 2 semaines avant le premier allumage afin de favoriser une bonne diffusion du parfum.

GUIDE MÈCHES

Diamètre du contenant	Mèches
65 à 76mm	TCR 27/16
70 à 80mm	TCR30/18
80 à 90mm	TCR33/20
85 à 95mm	TCR36/22

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Ne jamais laisser la cire chauffer sans surveillance.
- Manipuler la cire chaude et les récipients avec précaution pour éviter les brûlures.
- Éviter toute projection d'eau dans la cire chaude.
- Ne jamais verser de cire dans l'évier. Attendre que le matériel ait suffisamment refroidi pour pouvoir le manipuler sans risque, puis essuyer les résidus avec du papier essuie-tout.

Règles de sécurité pour utiliser votre bougie

- Lors de la première utilisation, laisser la cire fondre sur toute la surface, sans dépasser la durée max de combustion conseillée (2 à 3 h).
- Ne pas laisser la bougie brûler plus de 4 heures consécutives (en fonction de la taille de la bougie)
- Recouper la mèche à 5 mm avant chaque allumage.
- Cesser d'allumer la bougie lorsqu'il ne reste qu'1 cm de cire au fond du contenant.
- Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance.



L'INSTANT BOUGIES
LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ